

päivitetty 05/08

CASCO KUUMALIIMA 6306, 6307, 6308 ja KUUMALIIMAPISTOOLIT 6303, 6304

KÄYTTÖALA:	Leikkikalujen, rakennussarjojen, koristeiden, muovien, metallien, puun, paperin, kankaiden, keramiikan ja pahvin liimaamiseen Askarteluun, pienimuotoiseen käyttöön sekä myös ammattikäyttöön pistoolimallista riippuen
TUOTEOMINAISUUDET:	Yleisliima Nopeaan kiinnitykseen Monipuolinen käyttö
PAKKAUSKOKO:	6306 (8 x 100 mm liimapuikko) 6307 (12 x 200 mm liimapuikko) 6308 (12 x 300 mm liimapuikko)
TARVIKKEET:	6303: Kuumaliimapistooli SL10 (8 mm puikolle) 6304: Kuumaliimapistooli SL40 (12 mm puikolle)

Tuotteen tekniset tiedot:	Koostumus Väri Viskositeetti	EVA-perustainen kuumaliima Valkoinen. Liimasauma on kuivuttuaan väritön 13 000 CPS/ 170 °C
Käyttö tiedot:	Sulamislämpötila Liimapistoolin käyttölämpötila Työskentelyaika Lämmönkesto	+85 °C n. +180 °C (riippuen liimapistoolista) n. 30 sekuntia avoinaika: n. 20 sekuntia puristusaika: n. 10 sekuntia n. +65°C
Varastointi:	Sisätiloissa. Kuumaliimojen säilyvyys on vähintään yksi vuosi	

Käyttöohje:

Pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja pölyttömät. Pintojen hionta parantaa tarttuvuutta.

1. Kytke pistooli virtalähteeseen. Työnnä kuumaliimapuikko pistooliin.
2. Paina liipaisinta useita kertoja, kunnes liimapuikko on tukevasti pistoolin sisällä.
3. Anna pistoolin lämmetä noin 5 min.
4. Purista liipaisinta levittääksesi liimaa.
5. Paina pinnat yhteen 15 sekunnin kuluessa. Puhtaat pinnat takaavat parhaan lopputuloksen.
6. Irrota pistotulppa, kun olet lopettanut. Älä vedä liimapuikkoa takaisin pistoolin takaosasta.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Aina työskenneltäessä liimojen kanssa on noudatettava varovaisuutta. Työskentele huolellisesti ja järjestelmällisesti saavuttaakseen hyvän lopputuloksen. Varoitus: Liimapistoolin nokka ja sula liima ovat polttavan kuumia. Irrota pistoke, kun et käytä pistoolia. Ei lasten käsiin ilman aikuisen valvontaa.

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kuivunut, kovettunut liima ja liimausjäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi



Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokousta ja jatkuvaa valvontaa.